



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1333

2025W1100



检验报告

产品名称 无醛刨花板

委托单位/委托人 万华禾香集团股份有限公司

检验类别 委托检验

中国林业科学研究院木材工业研究所

Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry

国家人造板与木竹制品质量检验检测中心

National Center of Inspection and Testing for Wood-based Panels and Wood-Bamboo Products

中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

Inspection laboratory for Wood-based Panels and Timber, Chinese Academy of Forestry



中国林业科学研究院木材工业研究所
 国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
 中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检验报告

No. 2025W1100

共 2 页 第 1 页

委托单位/委托人	万华禾香集团股份有限公司		
生产/经营单位	万华禾香板业（菏泽）有限公司		
产品名称	无醛刨花板	商 标	翡凡
规 格	2440mm×1220mm×18mm	检验类别	委托检验
等 级	E _{WF} 级	送 样 者	李星武
产品型号/类型	干燥状态下使用的家具型	到样日期	2025-05-30
样品数量	600mm×600mm×18mm 5块	生产日期/批号	2025-04-20
产品构成	—		
检验时间	2025-05-30 ~ 2025-06-24		
检验依据和 检验项目	GB/T 4897-2015: 密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、 内胶合强度、表面胶合强度、24h吸水厚度膨胀率、 握螺钉力 GB/T 39600-2021: 甲醛释放量		
检验结论	见本报告第2页。		
备 注	1. 送检样品生产/经营单位和产品原始信息由委托单位/委托人提供; 2. 本报告仅对送检样品负责。		



批准:

审核:

编写:


中国林业科学研究院木材工业研究所
 国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
 中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室


检验报告

No. 2025W1100

共 2 页 第 2 页

委托单位/委托人	万华禾香集团股份有限公司			
生产/经营单位	万华禾香板业（菏泽）有限公司			
检验项目	单位	标准规定值	检验结果	判定结果
密度	g/cm ³	—	0.66	—
板内密度偏差	%	±10	+3.0, -1.5	合格
含水率	%	3~13	6.2	合格
静曲强度	MPa	μ _L : 11.0	15.7	合格
弹性模量	MPa	μ _L : 1600	2550	合格
内胶合强度	MPa	μ _L : 0.35	0.74	合格
表面胶合强度	MPa	μ _L : 0.8	1.64	合格
24h吸水厚度膨胀率	%	—	X _{95%} : 5.5	—
握螺钉力	N	板面≥900 板边≥600	板面: 1360 板边: 1050	合格
甲醛释放量	mg/m ³	E _F 级≤0.025	0.005	合格
备注	委托单位提供信息：优等品。			

编写: 

审核: 

批准: 