

产品检验合格证

CERTIFICATE OF INSPECTION



湖北荟煌科技股份有限公司

Hubei Huihuang Science and Technologies Co.,Ltd

地址：湖北省麻城市经济开发区兴发路

XingFa Road,Macheng Economic Development Park, Hubei China

产品名称：低温变换催化剂HB208

Name of product:

型号规则：Φ5×（4~5）

Model and specification:

检验员：张江红

Inspectors:

检测日期：2025. 10. 20

Date of inspections:

出厂编号：2025. 10. 21

Number of productions:

电话：0713-2115808 传真：0713-2115808

3、出厂检验报告

出厂检验报告单



HBCJ/QR-8.2.2-02

合同编号: HBCJ20250616-01

产品名称	无硫变换催化剂		规格型号	HB208	
产品批号	2025-HST-1-φ5×(4~5)-07-02				
生产日期	2025.07.16	检验日期	2025.07.16	报告日期	2025.07.20
检验依据	HG/T 3556-2012				
检验项目	指标要求		实测结果	单项结论	
颜色及形状	黑褐色圆柱体		黑褐色圆柱体	合格	
侧压破碎强度(N/cm)	≥180		195.6	合格	
烧失重/%	≤5.0		1.8	合格	
磨损率/%	≤5.0		3.2	合格	
堆比重/Kg/L	1.25±0.05		1.25	合格	
检验结论	合格			检验员:	项宝霞
备 注	合格				

检验人: 项宝霞 审核人: 张江红 批准人: 喻美

4、第三方检验报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1156

检 验 检 测 报 告

№ (C) 2026053

产(样)品名称: 低变催化剂

委 托 单 位: 湖北荃煌科技股份有限公司

检 验 类 别: 委 托 检 测

签 批 日 期: 2026.5.3



南京科正化工产品质量检验中心有限公司

(国家化工催化剂质量检验检测中心)

声 明

1. 报告无本质检机构检验专用章无效。
2. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效。
4. 未经本质检机构书面批准，不得部分复制报告。
5. 送样委托检验检测结果，仅对所送样品有效。
6. 对报告若有异议，请于收到之日起十五天内向本机构提出，以便及时受理。

地 址：江苏省南京市六合区大厂街道葛关路 699 号

邮 编：210048

电 话：(025) 57794667

E-mail: nj-kzh@263.net

实验室地点：

葛关路实验室 地址：江苏省南京市六合区大厂街道葛关路 699 号

北厂门实验室 地址：江苏省南京市六合区大厂街道北厂门街 105 号

南京科正化工产品质量检验中心有限公司

检验检测报告

№ (C) 2026053

第 1 页 共 2 页

委托单位	湖北荃煌科技股份有限公司			
生产单位	_____			
委托单位地址	湖北省麻城市经济开发区兴发路			
电话(传真)	13409900914	邮政编码	_____	
产(样)品名称	低变催化剂	商 标	_____	
型号、规格、等级	HB 208-55	样品状态	黑色圆柱状固体	
样品数量	400g	检验类别	委托检测	
检验检测项目	耐热后活性、氧化铜质量分数、氧化锌质量分数、比表面积			
检测依据	见备注	判定原则	_____	
委托样品送样人	黄瑶	到样日期	2026.5.3	
抽样情况	地 点	_____	生产日期、批号	_____
	抽样基数	_____	抽 样 量	_____
	抽样方式	_____	抽 样 日 期	_____
	抽 样 人	_____	到 样 日 期	_____
检测起讫日期	2026 年 5 月 5 日 至 2026 年 5 月 6 日			
检 验 结 论	检验检测结果见第 2 页。 签批日期： 2026 年 5 月 18 日			
备 注	1.该样品为客户送样，样品原标识为“催化剂，样品编号：55-2653-246”。 2.耐热后活性按 HG/T 4352-2012 测定；氧化铜质量分数按 HG/T 3553-2013 6.1 测定；氧化锌质量分数 HG/T 3553-2013 测定；比表面积按 GB/T 33068-2016 测定。 3.本报告含封面和封二，是报告不可分割的一部分。			

批准人：

(技术负责人)

审核人：

编制：汪珍

检验检测报告

第 2 页 共 2 页

[illegible]