



231020341664

# 检验检测报告

## Test Report

No: Q2024WTS0113



防伪码: 60TR8Z

产品名称:

Product Name

PE塑料袋

经销单位:

Unit being tested

生产单位:

Manufacturer

连云港晨光塑业有限公司

委托单位:

Entrusting Unit

连云港晨光塑业有限公司

检验类别:

Test Kind

委送检验

连云港市质量技术监督综合检验检测中心

Lianyungang Comprehensive Inspection and Testing Center for Quality and Technology

连云港市质量技术综合检验检测中心  
检验检测报告

No:Q2024WTS0113

共 4 页 第 1 页

产品名称	PE塑料袋	商标	—
		规格型号	60×105(cm)
生产单位	连云港晨光塑业有限公司		
委托单位\地址\ 联系电话\邮编	连云港晨光塑业有限公司/江苏省赣榆经济开发区厦门路2号/0518-86663258/222100		
经销单位	—		
检验类别	委送检验	样品编号	Q2024WTS0113
样品数量	20只	样品等级	合格
检验日期	2024-04-25~2024-05-17	生产日期\批号	2024-04-12/—
样品状态	符合检验要求	送样日期	2024-04-19
封样状态	—	检查封样人员	夏天
检验检测地点	连云港市质检中心 海州区振华东路18号		
检验检测与判定依据	GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》 GB 31604.30-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB 4806.7-2016标准规定的要求。  (检验检测专用章) 2024年5月21日		
备注	1、本次检验仅对来样负责；2、材质：PE；3、预期使用条件：（乙醇含量<20%（体积分数）），常温条件下长期贮存12个月；4、添加白母；5、邻苯二甲酸酯提供检测数据。		

主 检：单玉连

审 核：杨恩霖

批 准：刘建志

# 检验检测结果

No: Q2024WTS0113

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	感官要求	感官	—	色泽正常, 无异臭、不洁物等	色泽正常, 无异臭、不洁物	合格
		浸泡液	—	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭感官性的劣变	合格
2	总迁移量	20%乙醇(体积分数)(40℃, 10d)	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	3	合格
		4%乙酸(体积分数)(40℃, 10d)	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	4	合格
		异辛烷(40℃, 10d)	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	4	合格
3	高锰酸钾消耗量	水(60℃, 2h)	mg/kg	≤10	1	合格
4	重金属(以Pb计)	4%乙酸(体积分数)(60℃, 2h)	mg/kg	≤1	<1	合格
5	脱色试验	植物油	—	阴性	阴性	合格
		无水乙醇	—	阴性	阴性	合格
		浸泡液(水)	—	阴性	阴性	合格
		浸泡液(4%乙酸)(体积分数)	—	阴性	阴性	合格
		浸泡液(20%乙醇)(体积分数)	—	阴性	阴性	合格
		浸泡液(异辛烷)	—	阴性	阴性	合格
6	邻苯二甲酸酯	邻苯二甲酸二甲酯(DMP)	mg/kg	—	<5.00(定量限: 5.00)	—



# 检验检测结果

No: Q2024WTS0113

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
6	邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸二烯丙酯 (DAP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 (DMEP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 (BMPP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 (DEEP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸二戊酯 (DPP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸二己酯 (DHXP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸丁基苄基酯 (BBP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 (DBEP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸二苯酯 (DPhP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
	邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—



# 检验检测结果

No: Q2024WTS0113

共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
6	邻苯二甲酸酯	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	mg/kg	—	<50.0 (定量限: 50.0)	—
		邻苯二甲酸二壬酯 (DNP)	mg/kg	—	<5.00 (定量限: 5.00)	—
备注	化学溶剂替代试验: 采用异辛烷替代油脂类食品模拟物。					

